

24. 5. 2004

日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日
Date of Application: 2 0 0 3 年 8 月 1 3 日

出 願 番 号
Application Number: 特 願 2 0 0 3 - 2 9 3 0 8 5
[ST. 10/C]: [J P 2 0 0 3 - 2 9 3 0 8 5]

出 願 人
Applicant(s): 東洋鋼板株式会社

REC'D 15 JUL 2004

WIPO


PCT

**PRIORITY
DOCUMENT**
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

2 0 0 4 年 7 月 2 日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

小 川



【書類名】 特許願
【整理番号】 P2057
【あて先】 特許庁長官 殿
【国際特許分類】 C25D 5/26
【発明者】
 【住所又は居所】 山口県下松市東豊井 1 3 0 2 番地 東洋鋼鋸株式会社下松工場内
 【氏名】 友森 龍夫
【発明者】
 【住所又は居所】 山口県下松市東豊井 1 3 0 2 番地 東洋鋼鋸株式会社下松工場内
 【氏名】 本田 義孝
【発明者】
 【住所又は居所】 山口県下松市東豊井 1 3 0 2 番地 東洋鋼鋸株式会社下松工場内
 【氏名】 山根 栄治
【発明者】
 【住所又は居所】 山口県下松市東豊井 1 3 0 2 番地 東洋鋼鋸株式会社下松工場内
 【氏名】 岡松 栄次
【特許出願人】
 【識別番号】 390003193
 【氏名又は名称】 東洋鋼鋸株式会社
 【代表者】 田辺 博一
【手数料の表示】
 【予納台帳番号】 017385
 【納付金額】 21,000円
【提出物件の目録】
 【物件名】 特許請求の範囲 1
 【物件名】 明細書 1
 【物件名】 要約書 1

【書類名】 特許請求の範囲**【請求項 1】**

電池ケース用の表面処理鋼板であって、電池ケースの内面側になる面にニッケルーリン合金めっき層が形成されていることを特徴とする電池ケース用表面処理鋼板。

【請求項 2】

電池ケース用表面処理鋼板であって、電池ケースの内面側になる面では、下層としてニッケルめっき層と、上層としてニッケルーリン合金めっき層が形成されていることを特徴とする電池ケース用表面処理鋼板。

【請求項 3】

電池ケース用表面処理鋼板であって、電池ケースの内面側になる面では、下層として鉄-ニッケル拡散層と、上層としてニッケルーリン合金めっき層が形成されていることを特徴とする電池ケース用表面処理鋼板。

【請求項 4】

電池ケース用の表面処理鋼板であって、電池ケースの内面側になる面では、下層として鉄-ニッケル拡散層と、中間層として、ニッケル層、上層としてニッケルーリン合金めっき層が形成されていることを特徴とする電池ケース用表面処理鋼板。

【請求項 5】

前記ニッケルーリン合金めっき層の厚みが $0.1 \sim 2 \mu\text{m}$ の範囲にあることを特徴とする請求項 1 乃至 4 のいずれかに記載の電池ケース用表面処理鋼板。

【請求項 6】

前記ニッケルーリン合金めっき層中のリン含有量が $1 \sim 12$ 重量% の範囲にあることを特徴とする請求項 1 乃至 5 のいずれかに記載の電池ケース用表面処理鋼板。

【請求項 7】

前記ニッケルーリン合金めっき層がコバルトを $5 \sim 70$ 重量% 含むことを特徴とする請求項 1 乃至 6 のいずれかに記載の電池ケース用表面処理鋼板。

【請求項 8】

内面にニッケルーリン合金めっき層が形成されていることを特等とする電池ケース。

【請求項 9】

内面には、下層としてニッケルめっき層、上層としてニッケルーリン合金めっき層が形成されていることを特徴とする電池ケース。

【請求項 10】

内面には、下層として鉄-ニッケル拡散層、上層としてニッケルーリン合金めっき層が形成されていることを特徴とする電池ケース。

【請求項 11】

内面には、下層として鉄-ニッケル拡散層、中間層として、ニッケル層、上層としてニッケルーリン合金めっき層が形成されていることを特徴とする電池ケース。

【請求項 12】

前記ニッケルーリン合金中のリン含有量が $1 \sim 12$ 重量% の範囲にある請求項 8 乃至 11 のいずれかに記載の電池ケース。

【請求項 13】

前記ニッケルーリン合金めっき層がコバルトを $5 \sim 70$ 重量% 含むことを特徴とする請求項 8 乃至 12 のいずれかに記載の電池ケース。

【請求項 14】

請求項 8 乃至 13 のいずれかに記載の電池ケースが、深絞り成形法、D I 成形法又は D T R 成形法によって得られたものである電池ケース。

【請求項 15】

請求項 8 乃至 14 のいずれかの電池ケースを用いて、この電池ケース内部に、正極側活物質、負極側活物質を充填した電池。

【書類名】明細書

【発明の名称】電池ケース用表面処理鋼板、電池ケースおよびそれを用いた電池

【技術分野】

【0001】

本発明は、電池ケース用表面処理鋼板、電池ケースおよびそれを用いた電池に関する。

【背景技術】

【0002】

従来、1次電池のアルカリマンガン電池や2次電池のニッケルカドニウム電池、さらに近年、新しい2次電池として需要の伸びが期待されているニッケル水素電池など強アルカリ液を封入する電池ケースには、冷延鋼板をプレス加工後、バレルめっきする方法のいわゆる後めっき法、あるいはニッケルめっき鋼板をプレス加工して電池ケースにするいわゆる先めっき法が採用されており、従来多くの改良提案がされてきていて、本発明者らも先に内部抵抗の低い電池ケース用としてすぐれた表面処理鋼板について提案した（例えば特許文献1参照。）。

【0003】

さらに、近年、電池ケースのプレス成形法として、電池容量の増大を図るため、多段深絞り法に替わって、薄肉化する方法としてDI (drawing and ironing) 成形法も用いられるようになった（例えば特許文献2参照。）。このDI成形法やDTR (drawing thin and redraw) 成形法は、底面厚よりケース側壁厚が薄くなる分だけ、正極、負極活物質が多く充填でき、電池の容量増加が図れるとともに、ケース底が厚いため、電池の耐圧強度の向上をも得られる利点がある。

【0004】

本出願に関する先行技術文献情報として次のものがある。

【特許文献1】国際公開第95/11527号パンフレット

【特許文献2】特公平7-99686号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0005】

DI成形法やDTR成形法は前述のように、電池容量の増大には有効な成形法であるが、一方成形性においては、従来法である多段深絞り成形法に比較して、材料の変形抵抗が大きいと、連続成形性において不利な側面を有する。

【0006】

更に、近年アルカリマンガン電池は、内部抵抗、短絡電流、放電特性などの性能に優れることが要求されている。

深絞り成形法、DI成形法あるいは、DTR成形法で作製した電池ケースは、電池性能の点から、内面の表層がニッケル層あるいは鉄-ニッケル層からなっているが、電池性能に限界があり、改善が望まれている。

【0007】

本発明は、電池性能に優れた電池ケース及び該電池ケースを作製するために好適に用いることができる表面処理鋼板を提供することを技術的課題とする。

【課題を解決するための手段】

【0008】

そこで、本発明者らは、深絞り成形法、DI成形法あるいは、DTR成形法で作製した電池ケースにおいて、缶内面の表層にニッケルーリン合金めっき層を有すると、内部抵抗、短絡電流等の電池性能が優れることを見いだした。

請求項1記載の電池ケース用の表面処理鋼板は、電池ケースの内面側になる面にニッケルーリン合金めっき層が形成されていることを特徴とする。

請求項2記載の電池ケース用表面処理鋼板は、電池ケースの内面側になる面では、下層としてニッケルめっき層と、上層としてニッケルーリン合金めっき層が形成されていることを特徴とする。

請求項 3 記載の電池ケース用表面処理鋼板は、電池ケースの内面側になる面では、下層として鉄-ニッケル拡散層と、上層としてニッケルーリン合金めっき層が形成されていることを特徴とする。

請求項 4 記載の電池ケース用の表面処理鋼板は、電池ケースの内面側になる面では、下層として鉄-ニッケル拡散層と、中間層として、ニッケル層、上層としてニッケルーリン合金めっき層が形成されていることを特徴とする。

前記ニッケルーリン合金めっき層の厚みが 0.1 ~ 2 μm の範囲にあることが望ましい。また、前記ニッケルーリン合金めっき層中のリン含有量が 1 ~ 12 重量% の範囲にあることが望ましい。更に、前記ニッケルーリン合金めっき層がコバルトを 5 ~ 70 重量% 含むことが望ましい。

【0009】

請求項 8 記載の電池ケースは、内面にニッケルーリン合金めっき層が形成されていることを特等とする。

請求項 9 記載の電池ケースは、内面には、下層としてニッケルめっき層、上層としてニッケルーリン合金めっき層が形成されていることを特徴とする。

請求項 10 記載の電池ケースは、内面には、下層として鉄-ニッケル拡散層、上層としてニッケルーリン合金めっき層が形成されていることを特徴とする。

請求項 11 の電池ケースは、内面には、下層として鉄-ニッケル拡散層、中間層として、ニッケル層、上層としてニッケルーリン合金めっき層が形成されていることを特徴とする。

前記ニッケルーリン合金めっき層は、リン含有量が 1 ~ 12 重量% の範囲にあることが望ましい。更に、前記ニッケルーリン合金めっき層がコバルトを 5 ~ 70 重量% 含むことが望ましい。

請求項 14 記載の電池ケースは、請求項 8 乃至 13 のいずれかに記載の電池ケースが、絞り成形法、D I 成形法又は D T R 成形法によって得られたものである。

請求項 15 記載の電池は、請求項 8 乃至 14 のいずれかの電池ケースを用いて、この電池ケース内部に、正極側活物質、負極側活物質を充填することを特徴とする。

【発明の効果】

【0010】

深絞り成形法、D I 成形法または D T R 成形法によって成形して得た内面側の最表層にニッケルーリン合金めっき層を有する電池ケースは、従来のような電池ケース内面の表面にニッケル層あるいはニッケル-鉄層を有する電池ケースと比べて電池性能（内部抵抗、短絡電流、放電特性）が良好である。

【発明を実施するための最良の形態】

【0011】

本発明の表面処理鋼板について説明する。

（鋼板）

めっき原板として、通常低炭素アルミキルド鋼が好適に用いられる。さらにニオブ、ボロン、チタンを添加し非時効性極低炭素鋼も用いられる。通常、冷間圧延後、電解清浄、焼鈍、調質圧延した鋼帯を原板とする。

【0012】

（ニッケルめっき）

下記の硫酸浴を用いて、無光沢のニッケルめっきを行った。めっき厚みは、ケース内面側の面では、0.5 ~ 3 μm の範囲が良い。0.5 μm 未満では、鉄溶出が多くなり、電池性能が悪くなる。また、3 μm を超えても良いが、厚すぎて不経済となる。外面側では 0.2 ~ 3 μm の範囲が良い。0.2 μm 未満では耐食性が悪く、錆が発生しやすい。また、3 μm を超えても良いが、厚すぎて不経済となる。

浴組成

| | |
|--|---------|
| 硫酸ニッケル ($\text{NiSO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$) | 300 g/L |
| 塩化ニッケル ($\text{NiCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$) | 45 g/L |

硼酸 (H₃BO₃) 30 g/L
 浴pH: 4 (硫酸で調整)
 攪拌: 空気攪拌
 浴温度: 60 °C

アノード: Sペレット (INCO社製商品名、球状) をチタンバスケットに装填してポリプロレン製バッグで覆ったものを使用。

【0013】

また、半光沢ニッケルめっきについては、下記のめっき浴を使う。この半光沢ニッケルめっきは、最初の無光沢ニッケルめっきの替わりに実施しても良い。

【0014】

(半光沢ニッケルめっき)

硫酸ニッケル浴に半光沢剤として不飽和アルコールのポリオキシエチレン付加物および不飽和カルボン酸ホルムアルデヒドを適宜添加して半光沢ニッケルめっきを行った。めっき厚みの範囲については、上記無光沢ニッケルめっきの場合と同じで良い。

浴組成

| | |
|--|---------|
| 硫酸ニッケル (NiSO ₄ · 6H ₂ O) | 300 g/L |
| 塩化ニッケル (NiCl ₂ · 6H ₂ O) | 45 g/L |
| 硼酸 (H ₃ BO ₃) | 30 g/L |
| 不飽和アルコールのポリオキシエチレン付加物 | 3.0 g/L |
| 不飽和カルボン酸ホルムアルデヒド | 3.0 g/L |

浴pH: 4 (硫酸で調整)

攪拌: 空気攪拌

浴温度: 60 °C

アノード: Sペレット (INCO社製商品名、球状) をチタンバスケットに装填してポリプロピレン製バッグで覆ったものを使用。

【0015】

(拡散処理)

上記めっきを行った後、熱処理による拡散処理を行っても良い。拡散処理条件は、非酸化性雰囲気あるいは還元性雰囲気が好ましく、例えば水素5%、残部窒素ガスの非酸化性雰囲気で行っても良い。この拡散処理は、箱型焼鈍炉、あるいは連続焼鈍炉などの公知の設備を使って行っても良い。拡散処理は温度300~800°Cの範囲で行う。より好ましくは、温度350~800°Cの範囲が良い。時間は、下層のニッケルめっき層が全て鉄-ニッケル合金層になるか、一部ニッケルめっき層が残る範囲で行えばよい。

【0016】

(ニッケルーリン合金めっき)

前記のように、ニッケルめっきあるいはニッケルめっき後拡散処理した鋼板の片面に、ニッケルーリン合金めっきを行う。また、上記ニッケルめっきは、無光沢ニッケルめっきあるいは半光沢ニッケルめっきが該当する。ニッケルーリン合金めっきの浴は本発明では、ワット浴、スルファミン酸浴、塩化浴など公知のめっき浴のいずれであっても構わない。

【0017】

上記ニッケルーリン合金めっきの厚みは0.1~2 μmの範囲が良い。0.1 μm未満の場合は、ニッケルーリン合金めっき層中に存在するピンホールが多く、電池の電解液のアルカリ液中への鉄(鋼板)の溶出と鉄酸化物形成が多くなり好ましくない。2 μmを超えても良いが、不経済となる。

【0018】

ニッケルーリン合金めっきの生成について述べると、ニッケルーリン合金めっきにおいてはワット浴に亜りん酸を添加して行われる。具体的な一実施例には硫酸ニッケル(6水塩)250 g/l, 塩化ニッケル45 g/l, ほう酸30 g/lに亜りん酸をH₃PO₃として5~20 g/lの範囲で変量添加してニッケル層中に析出するりん量を調節する。浴温

は40～70℃、pHは1.5～2.5が好ましい。この場合のめっき層の厚みは0.1～2μmとすることが好ましい。

【0019】

(ニッケル-コバルト-リン合金めっき)

上記無光沢ニッケルめっきあるいは半光沢ニッケルめっきを行った鋼板の片面に、ニッケル-コバルト-リン合金めっきを行う。ニッケル-コバルト-リン合金めっきの浴は本発明では、ワット浴、スルファミン酸浴、塩化浴など公知のめっき浴のいずれであっても構わない。

【0020】

上記ニッケル-コバルト-リン合金めっきの厚みは0.1～2μmの範囲が良い。0.1μm未満の場合は、ニッケル-コバルト-リン合金めっき層中に存在するピンホールが多く、電池の電解液のアルカリ液中への鉄(鋼板)の溶出と鉄酸化物形成が多くなり好ましくない。2μmを超えても良いが、不経済となる。

【0021】

ニッケル-コバルト-リン合金めっきの生成について述べると、ニッケル-コバルト-リン合金めっきにおいてはワット浴に亜りん酸を添加して行われる。具体的な一実施例には硫酸ニッケル(6水塩)250g/l、塩化ニッケル45g/l、ほう酸30g/lに、硫酸コバルトを1～100g/l、亜りん酸をH₃PO₃として5～20g/lの範囲で変量添加してニッケル層中に析出するリン及びコバルト量を調節する。浴温は40～70℃、pHは1.5～2.5が好ましい。この場合のめっき層の厚みは0.1～2μmとすることが好ましい。

【実施例】

【0022】

以下に実施例によって、本発明をさらに詳細に説明する。

【実施例1～10、比較例1～4】

冷延・焼鈍済みの低炭素アルミキルド鋼板をめっき原板として用いた。めっき原板の鋼化学組成は下記の通りである。

C: 0.04% (%は重量%を示す。以下すべて同じ)、Mn: 0.19%、

Si: 0.01%、P: 0.012%、S: 0.009%、

Al: 0.064%、N: 0.0028%

上記鋼板を、下記の条件でアルカリ電解脱脂した。

【0023】

(アルカリ電解脱脂)

電解条件;

浴組成: 苛性ソーダ 30g/l、

電流密度: 5A/dm² (陽極処理) × 10秒

5A/dm² (陰極処理) × 10秒

浴温: 70℃、

その後、硫酸酸洗(硫酸50g/l、浴温30℃、20秒浸漬)を行った後、実施例については、表1に示す条件で、鋼板の両面に無光沢ニッケルめっきあるいは、半光沢ニッケルめっきを行った後、電池ケース内面側に相当する面にニッケル-リン合金めっきあるいは、ニッケル-コバルト-リン合金めっきを行った。比較例については、表1に示す条件で、鋼板の両面に無光沢ニッケルめっきあるいは、半光沢ニッケルめっきを行った後、ニッケル-リン合金めっきあるいは、ニッケル-コバルト-リン合金めっきは施さなかった。比較例1～2については、めっき後、表1に示す条件で熱処理による拡散処理を行った。表1におけるNiめっきにおいて、実施例3～6、比較例2～3は、無光沢ニッケルめっきを行い、それ以外は半光沢ニッケルめっきを行った。

【0024】

(電池ケース作製)

DI成形法による電池ケースの成形は、板厚0.38mmの上記表面処理鋼板を用い直

径41mmのブランク径から直径20.5mmのカッピングの後、DI成形機でリドローおよび2段階のしごき成形を行って外径13.8mm、ケース壁0.20mm、高さ56mmに成形した。最終的に上部をトリミングして、高さ49.3mmのLR6型電池ケースを作製した。DI成形法は実施例1～3と比較例1と比較例4の表面処理鋼板を用いた。

DTR成形法の電池ケースの作製は、板厚0.25mmの表面処理鋼板を用い、ブランク径58mmに打ち抜き、数回の絞り、再絞り成形によって外径13.8mm、ケース壁0.20mm、高さ49.3mmのLR6型電池ケースを作製した。DTR成形法は実施例4～6と比較例2の表面処理鋼板を用いた。

更に、深絞り成形法による電池ケースの作製は、板厚0.25mmのめっき鋼板を用い、ブランク径、57mmに打ち抜き、数回絞り、再絞り成形によって外径13.8mm、ケース壁0.25mm、高さ49.3mmのLR6型電池ケースを作製した。深絞り成形法は、実施例7～10と比較例3の表面処理鋼板を用いた。

【0025】

(電池の製造)

上記のようにして電池ケースを作成した後、次のようにして単3型(LR-6)アルカリマンガン電池を製造した。

まず、二酸化マンガんと黒鉛を重量比で10:1の割合で採取し、これに水酸化カリウム(8mol)を添加混合して、正極合剤を作製した。次いで、この正極合剤を金型中で加圧プレスして、所定寸法のドーナツ形状の正極合剤ペレットを作製し、電池ケース内に圧挿入した。次に、負極集電棒をスポット溶接した負極板を電池ケースに装着した。

次いで、ビニロン製不織布からなるセパレータを、電池ケースに圧着したペレットの内周に沿って挿入し、亜鉛粒と酸化亜鉛を飽和させた水酸化カリウムからなる負極ゲルを電池ケース内に挿入した。さらに、負極板に絶縁体のガスケットを装着し、これを電池ケース内に挿入した後、カシメ加工を行ってアルカリマンガン電池の完成品を作製した。

【0026】

このようにして作製した電池について以下のようにして電池性能を評価した。この結果を表1に示す。

【0027】

【表 1】

| 実施例 または 比較例 | 電池ケース内面側 | | | | | 電池ケース外面側 | | Niめっき後の 熱処理条件 | 電池特性 | | | | | | |
|-------------------|---------------------------|---------------------------|----------|-----------|---------------------------|---------------------------|------|------------------|------------|------------|-------------|--|--|--|--|
| | Ni-PまたはNi-Co-P合金めっき | | | | | Niめっき | | | IR (mΩ) | SCC (A) | 放電特性 (分) | | | | |
| | Ni (g/m ²) | Ni (g/m ²) | P (%) | Co (%) | Ni (g/m ²) | Ni (g/m ²) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 実 施 例 | 1 | 4.2 | 0.8 | 1.0 | - | - | 18.4 | - | 156 | 7.5 | 15.6 | | | | |
| | 2 | 8.9 | 2.5 | 4.3 | - | - | 17.3 | - | 152 | 7.8 | 16.0 | | | | |
| | 3 | 17.7 | 4.8 | 7.5 | - | - | 17.7 | - | 149 | 7.9 | 17.0 | | | | |
| | 4 | 17.0 | 8.5 | 11.7 | - | - | 17.9 | - | 143 | 8.2 | 17.4 | | | | |
| | 5 | 4.2 | 1.1 | 1.2 | 5.2 | - | 27.4 | - | 152 | 7.8 | 15.9 | | | | |
| | 6 | 8.9 | 2.7 | 3.5 | 9.9 | - | 27.0 | - | 145 | 8.1 | 16.4 | | | | |
| | 7 | 17.7 | 4.5 | 9.4 | 18.6 | - | 8.8 | - | 143 | 8.3 | 17.7 | | | | |
| | 8 | 17.0 | 8.8 | 11.3 | 28.3 | - | 9.3 | - | 138 | 8.7 | 18.4 | | | | |
| | 9 | 8.9 | 2.7 | 3.5 | 43.6 | - | 27.0 | - | 135 | 9.1 | 18.9 | | | | |
| | 10 | 8.9 | 2.7 | 3.5 | 68.5 | - | 27.0 | - | 134 | 9.2 | 19.1 | | | | |
| 比 較 例 | 1 | 4.4 | - | - | - | - | 17.6 | 550°C×1h | 158 | 6.6 | 13.9 | | | | |
| | 2 | 8.9 | - | - | - | - | 27.1 | 780°C×1min | 170 | 5.4 | 13.1 | | | | |
| | 3 | 7.6 | - | - | - | - | 17.3 | - | 159 | 6.3 | 14.0 | | | | |
| | 4 | 17.8 | - | - | - | - | 18.2 | - | 161 | 6.5 | 14.5 | | | | |

【0028】

[内部抵抗 (IR) の評価]

作製した電池を80℃で3日経過後、交流インピーダンス法で内部抵抗 (IR) を測定した。内部抵抗が小さいほど、特性が良いことを示す。

[短絡電流 (SCC) の評価]

作製した電池を80℃で3日経過後、該電池に電流計を接続して閉回路を設け、電池の電流値測定し、これを短絡電流 (SCC) とした。短絡電流が大きいほど、特性が良いこ

とを示す。

〔放電特性〕

作製した電池を 80℃で 3 日経時後、該電池を 1 A の一定電流に放電し、0.9 V に到達するまでの放電時間を測定し、放電時間を放電特性とした。放電時間が長いほど、特性が良いことを示す。

【産業上の利用可能性】

【0029】

深絞り成形法、DI 成形法または DTR 成形法によって成形して得た内面側の最表層にニッケル-リン合金、あるいはニッケル-コバルト-リン合金の拡散層を有する電池ケースは、従来のような電池ケース内面の表面にニッケル層あるいはニッケル-鉄層を有する電池ケースと比べて電池性能（内部抵抗、短絡電流、放電特性）が良好である。

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 電池性能に優れた、電池ケース用表面処理鋼板、電池ケースおよびそれを用いた電池を提供する。

【解決手段】 電池ケースは、鋼板からなるめっき原板の電池ケース内面に相当する面において、下層としてニッケルめっき層、上層としてニッケル-リン合金めっき層、あるいはニッケル-コバルト-リン合金めっき層を有する表面処理鋼板を、深絞り成形法、D I (drawing and ironing) 成形法または、D T R (drawing thin and redraw) 成形法によって成形して得られる。

【選択図】 なし

認定・付加情報

| | |
|---------|--------------------------|
| 特許出願の番号 | 特願 2 0 0 3 - 2 9 3 0 8 5 |
| 受付番号 | 5 0 3 0 1 3 4 4 5 2 2 |
| 書類名 | 特許願 |
| 担当官 | 第五担当上席 0 0 9 4 |
| 作成日 | 平成 1 5 年 8 月 1 4 日 |

< 認定情報・付加情報 >

【提出日】 平成15年 8月13日

【書類名】 手続補正書
【整理番号】 P2057
【あて先】 特許庁長官 殿
【事件の表示】
【出願番号】 特願2003-293085
【補正をする者】
【識別番号】 390003193
【氏名又は名称】 東洋鋼鋳株式会社
【代表者】 田辺 博一
【手続補正1】
【補正対象書類名】 特許願
【補正対象項目名】 発明者
【補正方法】 変更
【補正の内容】
【発明者】
【住所又は居所】 山口県下松市東豊井 1 3 0 2 番地 東洋鋼鋳株式会社下松工場内
【氏名】 友森 龍夫
【発明者】
【住所又は居所】 山口県下松市東豊井 1 3 0 2 番地 東洋鋼鋳株式会社下松工場内
【氏名】 本田 義孝
【発明者】
【住所又は居所】 山口県下松市東豊井 1 3 0 2 番地 東洋鋼鋳株式会社下松工場内
【氏名】 山根 栄治
【発明者】
【住所又は居所】 山口県下松市東豊井 1 3 0 2 番地 東洋鋼鋳株式会社下松工場内
【氏名】 岡松 栄次
【発明者】
【住所又は居所】 山口県下松市東豊井 1 2 9 6 番地の 1 東洋鋼鋳株式会社技術研
究所内
【氏名】 大村 等
【その他】 本願発明の発明者は「友森 龍夫」、「本田 義孝」、「山根
栄治」、「岡松 栄次」及び「大村 等」の 5 名でしたが、出願
書類作成中の誤りにより、上記発明者の 1 人、「大村 等」の記
載が願書中から欠落しておりました。従って、同日付提出の手続
補正書により、願書の発明者の欄を訂正いたします。尚、この訂
正の根拠は、上記補正書に添付した本願発明の上記 5 名による宣
誓書により明らかであります。

認定・付加情報

| | |
|---------|----------------|
| 特許出願の番号 | 特願 2003-293085 |
| 受付番号 | 50400362599 |
| 書類名 | 手続補正書 |
| 担当官 | 関 浩次 7475 |
| 作成日 | 平成16年 4月14日 |

<認定情報・付加情報>

| | |
|----------|---------------------|
| 【提出日】 | 平成16年 3月 5日 |
| 【補正をする者】 | 申請人 |
| 【識別番号】 | 390003193 |
| 【住所又は居所】 | 東京都千代田区四番町 2 番地 1 2 |
| 【氏名又は名称】 | 東洋鋼板株式会社 |

特願 2 0 0 3 - 2 9 3 0 8 5

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[3 9 0 0 0 3 1 9 3]

1. 変更年月日

2 0 0 0 年 3 月 2 7 日

[変更理由]

住所変更

住 所

東京都千代田区四番町 2 番地 1 2

氏 名

東洋鋼鈑株式会社